



PARE-VAPEUR

# AEROVAP SD18+

## ÉCRAN PARE-VAPEUR VALEUR Sd 20m

### AVANTAGES

- ⦿ HAUTE RÉSISTANCE AU VIEILLESSEMENT
- ⦿ HAUTE RÉSISTANCE MÉCANIQUE
- ⦿ POUR COMBLES AMÉNAGÉS ET NON AMÉNAGÉS
- ⦿ POUR MURS OSSATURE BOIS AVEC BARDAGE EXTÉRIEUR OU BRIQUE
- ⦿ INSUFFLATION D'ISOLANT POSSIBLE



### DOMAINES D'APPLICATION

Le Cahier de Prescriptions Techniques CPT 3560 de juillet 2009 impose la mise en œuvre d'un pare-vapeur continu et étanche à l'air en sous-face de l'isolation en laine minérale des combles. Le pare-vapeur **AEROVAP SD18+** répond à ces exigences. C'est une combinaison de voiles non tissés PP, destiné à ces toitures isolées et aux murs à ossature bois. L'enduction spéciale empêche la pénétration de l'humidité de l'habitat dans l'isolant. Le voile non tissé en PP apporte la résistance nécessaire à la pose. Le pare-vapeur **AEROVAP SD18+** est aussi particulièrement adapté aux maisons à ossature bois car conforme aux exigences du DTU 31.2 en matière de perméance à la vapeur d'eau ( $P = \text{à } 0,005\text{g/m}^2 \cdot \text{h} \cdot \text{mm Hg}$ ), valeur Sd = 18m.

Prière de respecter les prescriptions de pose. En matière de sécurité au feu, le pare-vapeur **AEROVAP SD18+** n'est pas destiné à constituer la face apparente en plafond de locaux occupés en bâtiment d'habitation ou dans les bâtiments recevant du public.

VALEUR SD  
20m

CONFORME  
DTU 31.2 ET  
CPT 3560

COMPLEXE  
2 COUCHES

MASSE  
115g / m<sup>2</sup>

ROULEAU  
1,5mx50m  
3mx50m



PAROIS OSSATURES  
BOIS AVEC REVÊTEMENT  
EXTÉRIEUR VENTILÉ



COMBLES  
AMÉNAGÉS ET  
NON AMÉNAGÉS

Pour identifier les accessoires compatibles pour une parfaite étanchéité à l'air ou à l'eau, consultez le tableau des fonctionnalités et compatibilités.

#### COMPOSITION :

Complexe de 2 couches de voiles non tissés en PP enduction modifiée

Masse surfacique selon DIN EN 1849-2	115 g/m <sup>2</sup>
Réaction au feu, EN 13501-1, EN 11925-2	E-d2
Résistance à la pénétration de l'eau, EN 1928	W1
Résistance à la pénétration de l'air	< 0,1m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> h 50 Pa
Transmission de la vapeur d'eau Sd, EN ISO 12572	20 m
Résistance en traction sens longitudinal, EN 12311-2	200 N/50 mm (160/240)
Résistance en traction sens transversal, EN 12311-2	170 N/50 mm (135/205)
Allongement sens longitudinal, EN 12311-2	72 % (65/110)
Allongement sens transversal, EN 12311-2	80 % (81/105)
Résistance à la déchirure au clou sens longitudinal EN 12310-1	120 N (60/80)
Résistance à la déchirure au clou sens transversal, EN 12310-1	120 N (120/200)



**SALOLA**  
ENVIRONNEMENT

#### NORMES/CERTIFICATS

Marquage CE conforme à la norme EN 13984  
Répond au CPT 3560 version 2-07/2009